

Tento materiálový list slúži ako všeobecná charakteristika výrobku pre potreby zákazníkov. Obsahuje konkrétnu špecifikáciu, zloženie a použitie tohto materiálu.

REGRANULÁT EA-FAR je vyrobený regranuláciou z odpadovej potlačenej, alebo matovanej PA/PE fólie vo forme orezov alebo návinov, ktorá vzniká pri výrobe liatej PA/PE fólie v CHEMOSVIT FÓLIE a.s.. REGRANULÁT EA-FAR je pravidelného tvaru o rozmere cca 3 -5 mm, farebný. Je vhodný na ďalšie spracovanie do technických plastových výrobkov a spotrebných plastových predmetov technológiou vstrekovania, lisovania a vytlačania. Nie je vhodný na výrobky pre priamy styk s potravinami. Každý zákazník je povinný tento materiál preveriť pre plánované použitie.



TECHNICKÉ DÁTA

REGRANULÁT EA-FAR	Zloženie	5-25% PA , 75-95% PE + potl. farby
	Index toku taveniny	2,0 - 4,0g/ 10min./ 190°C/ STN EN ISO 1133
	Merná hmotnosť	0,90 - 1,00g/cm ³ ISO 1183
	Veľkosť častíc	3 - 5mm interná metóda
	Sypná hmotnosť	400 - 600kg/m ³ STN EN ISO 60

Dodacie podmienky:

REGRANULÁT EA-FAR je dodávaný v big bagoch uložených na paletách o hmotnosti 1000 a viac kg resp. podľa požiadavky zákazníka Táto baliaca jednotka obsahuje všetky potrebné informácie o výrobku ako označenie výrobcu, názov výrobku, hmotnosť, dátum výroby. Na požiadanie zákazníka a po vzájomnej dohode môže výrobca upraviť spôsob balenia ako aj doplniť niektoré údaje v označovaní výrobku. Výrobok musí byť prepravovaný v suchých a čistých dopravných prostriedkoch, skladovaný v krytých, suchých priestoroch a doporučuje sa minimálne 48 hodín skladovať v miestnosti kde bude následne spracovávaný.

