

Tento materiálový list slúži ako všeobecná charakteristika výrobku pre potreby zákazníkov. Obsahuje konkrétnu špecifikáciu, zloženie a použitie tohto materiálu.

REGRANULÁT PE-CH-6-K je vyrobený regranuláciou z odpadovej potlačenej lepenej polyetylénovej fólie vo forme orezov alebo z návinov, ktorá vzniká pri potlačí a lepení PE fólie v CHEMOSVIT FÓLIE a.s.. Regranulát je pravidelného tvaru o rozmere 3 – 4 mm, farebný, môže obsahovať zvyšky lepidiel. Je vhodný na ďalšie spracovanie do technických plastových výrobkov a spotrebných plastových predmetov technológiou vstrekolisovania, lisovania a vytlačania. Každý zákazník je povinný tento materiál preveriť pre plánované použitie.



## TECHNICKÉ DÁTA

|                                 |                            |                                             |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>REGRANULÁT<br/>PE-CH-6-K</b> | <b>Zloženie</b>            | 100% polyetylén, farebný                    |
|                                 | <b>Index toku taveniny</b> | 1,0 - 2,5g/10min./230°C/<br>STN EN ISO 1133 |
|                                 | <b>Merná hmotnosť</b>      | 0,90 - 0,91g/cm <sup>3</sup><br>ISO 1183    |
|                                 | <b>Veľkosť častíc</b>      | 3 - 4mm<br>interná metóda                   |
|                                 | <b>Sypná hmotnosť</b>      | 400 - 600kg/m <sup>3</sup><br>STN EN ISO 60 |

### Dodacie podmienky:

REGRANULÁT PE-CH-6-K je dodávaný v big bagoch uložených na paletách o hmotnosti 1000 a viac kg resp. podľa požiadavky zákazníka Táto baliaca jednotka obsahuje všetky potrebné informácie o výrobku ako označenie výrobcu, názov výrobku, hmotnosť, dátum výroby. Na požiadanie zákazníka a po vzájomnej dohode môže výrobca upraviť spôsob balenia ako aj doplniť niektoré údaje v označovaní výrobku. Výrobok musí byť prepravovaný v suchých a čistých dopravných prostriedkoch, skladovaný v krytých, suchých priestoroch a doporučuje sa minimálne 48 hodín skladovať v miestnosti kde bude následne spracovávaný.



**TATRAFAN, s.r.o.**

Štúrova 101

059 21 Svit

Slovakia

tel.: +421 52 715 2685

fax: +421 52 715 7685

mail: milan.semancik@tatrafan.com