

Tento materiálový list slúži ako všeobecná charakteristika výrobku pre potreby zákazníkov. Obsahuje konkrétnu špecifikáciu, zloženie a použitie tohto materiálu.

REGRANULÁT PE-CH-6 je vyrobený regeneráciou z odpadovej potlačenej polyetylénovej fólie vo forme orezov alebo z návinov, ktorá vzniká pri potlačí PE fólie v CHEMOSVIT FÓLIE a.s.. Regranulát je pravidelného tvaru o rozmere 3 – 4 mm, farebný. Je vhodný na ďalšie spracovanie do technických plastových výrobkov a spotrebných plastových predmetov technológiou vstrekolisovania, lisovania a vytlačania. Každý zákazník je povinný tento materiál preveriť pre plánované použitie.



TECHNICKÉ DÁTA

REGRANULÁT PE-CH-6	Zloženie	100% polyetylén, farebný
	Index toku taveniny	1,0 - 2,5g/10min./230°C/ STN EN ISO 1133
	Merná hmotnosť	0,90 - 0,91g/cm ³ ISO 1183
	Veľkosť častíc	3 - 4mm interná metóda
	Sypná hmotnosť	400 - 600kg/m ³ STN EN ISO 60

Dodacie podmienky:

REGRANULÁT PE-CH-6 je dodávaný v big bagoch uložených na paletách o hmotnosti 1000 a viac kg resp. podľa požiadavky zákazníka. Táto baliaca jednotka obsahuje všetky potrebné informácie o výrobku ako označenie výrobcu, názov výrobku, hmotnosť, dátum výroby. Na požiadanie zákazníka a po vzájomnej dohode môže výrobca upraviť spôsob balenia ako aj doplniť niektoré údaje v označovaní výrobku. Výrobok musí byť prepravovaný v suchých a čistých dopravných prostriedkoch, skladovaný v krytých, suchých priestoroch a doporučuje sa minimálne 48 hodín skladovať v miestnosti kde bude následne spracovávaný.



TATRAFAN, s.r.o.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovakia
tel.: +421 52 715 2685
fax: +421 52 715 7685
mail: milan.semancik@tatrafan.com