

Tento materiálový list slúži ako všeobecná charakteristika výrobku pre potreby zákazníkov. Obsahuje konkrétnu špecifikáciu, zloženie a použitie tohto materiálu.

REGRANULÁT PP/PE tr. 52 je vyrobený regranuláciou z potlačenej odpadovej fólie, ktorú tvorí zmes PP+PE. Regranulát je pravidelného šošovičkového tvaru o rozmere 3 – 5 mm /rôznofarebný/. Je vhodný na ďalšie spracovanie do technických plastových výrobkov a spotrebných plastových predmetov technológiou vstrekolisovania, lisovania a vytlačania. Nie je vhodný na výrobky pre priamy styk s potravinami. Každý zákazník je povinný tento materiál preveriť pre plánované použitie.



TECHNICKÉ DÁTA

REGRANULÁT PP/ PE tr. 52	Zloženie	PP + PE (vyšší obsah PE ako PP)
	Index toku taveniny	3,0 - 6,0g/10min./190°C/ STN EN ISO 1133
	Merná hmotnosť	0,80 - 0,94g/cm ³ ISO 1183
	Veľkosť častíc	3 - 5mm interná metóda
	Sypná hmotnosť	400 - 600kg/m ³ STN EN ISO 60

Dodacie podmienky:

REGRANULÁT PP/PE tr. 52 je dodávaný v big bagoch uložených na paletách o hmotnosti 1000 a viac kg resp. podľa požiadavky zákazníka. Táto baliaca jednotka obsahuje všetky potrebné informácie o výrobku t.j. názov výrobku, dátum výroby, identifikácia pracovníka a priebehu výroby, netto a brutto váha a ďalšie údaje dohodnuté odberateľom. Na požiadanie zákazníka a po vzájomnej dohode môže výrobca upraviť spôsob balenia, ako aj doplniť niektoré údaje v označovaní výrobku. Výrobok musí byť prepravovaný v suchých a čistých dopravných prostriedkoch, skladovaný v krytých, suchých priestoroch a doporučuje sa minimálne 48 hodín skladovať v miestnosti, kde bude následne spracovávaný.



TATRAFAN, s.r.o.

Štúrova 101

059 21 Svit

Slovakia

tel.: +421 52 715 2685

fax: +421 52 715 7685

mail: milan.semancik@tatrafan.com