

Tento materiálový list slúži ako všeobecná charakteristika výrobku pre potreby zákazníkov. Obsahuje konkrétnu špecifikáciu, zloženie a použitie tohto materiálu.

REGRANULÁT PP-OST1-BIELY je vyrobený regranuláciou plastových výliskov s obsahom 30-40% CaCO<sub>3</sub>. REGRANULÁT PP-OST1-BIELY je pravidelného valčekovitého tvaru o rozmere 3 – 6 mm, bielej farby (obsahuje pigmentový preparát na báze TiO<sub>2</sub>). Vďaka obsahu vápencového plniva je vhodný na aplikácie, ktoré vyžadujú zvýšenú pevnosť, tuhosť a rozmerovú stálosť výrobkov technológiou vstrekolisovania, lisovania a vytlačovania. Nie je vhodný na výrobky pre priamy styk s potravinami. Každý zákazník je povinný tento materiál preveriť pre plánované použitie.



## TECHNICKÉ DÁTA

|                                     |                            |                                                                             |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGRANULÁT PP<br/>OST1-BIELY</b> | <b>Zloženie</b>            | 60 - 70% PP + 30-40% CaCO <sub>3</sub><br>biely /pigment TiO <sub>2</sub> / |
|                                     | <b>Index toku taveniny</b> | 13,0 - 24,0g/10min./190°C /<br>STN EN ISO 1133                              |
|                                     | <b>Merná hmotnosť</b>      | 0,97 - 1,05g/cm <sup>3</sup><br>ISO 1183                                    |
|                                     | <b>Veľkosť častíc</b>      | 3 - 6mm<br>interná metóda                                                   |
|                                     | <b>Sypná hmotnosť</b>      | 450 - 650kg/m <sup>3</sup><br>STN EN ISO 60                                 |

### Dodacie podmienky:

REGRANULÁT PP-OST1-BIELY je dodávaný v big bagoch uložených na paletách o hmotnosti 1000 a viac kg resp. podľa požiadavky zákazníka. Táto baliaca jednotka obsahuje všetky potrebné informácie o výrobku t.j. názov výrobku, dátum výroby, identifikácia pracovníka a priebehu výroby, netto a brutto váhu a ďalšie údaje dohodnuté odberateľom. Na požiadanie zákazníka a po vzájomnej dohode, môže výrobca upraviť spôsob balenia, ako aj doplniť niektoré údaje v označovaní výrobku. Výrobok musí byť prepravovaný v suchých a čistých dopravných prostriedkoch, skladovaný v krytých, suchých priestoroch a doporučuje sa minimálne 48 hodín skladovať v miestnosti, kde bude následne spracovávaný.



**TATRAFAN, s.r.o.**

Štúrova 101

059 21 Svit

Slovakia

tel.: +421 52 715 2685

fax: +421 52 715 7685

mail: milan.semancik@tatrafan.com