

Tento materiálový list slúži ako všeobecná charakteristika výrobku pre potreby zákazníkov. Obsahuje konkrétnu špecifikáciu, zloženie a použitie tohto materiálu.

REGRANULÁT PP-OST1-SIVÝ je vyrobený regranuláciou plastových výliskov s obsahom 20-40% CaCO₃. REGRANULÁT PP-OST1-SIVÝ je pravidelného valčekovitého tvaru o rozmere 3 – 6 mm, sivej farby / obsahuje pigmentový preparát/. Vďaka obsahu vápencového plniva je vhodný na aplikácie, ktoré vyžadujú zvýšenú pevnosť, tuhosť a rozmerovú stálosť výrobkov technológiou vstrekolisovania, lisovania a vytlačania. Nie je vhodný na výrobky pre priamy styk s potravinami. Každý zákazník je povinný tento materiál preveriť pre plánované použitie.



TECHNICKÉ DÁTA

REGRANULÁT PP-OST1-SIVÝ	Zloženie	60-80% PP + 20-40% CaCO ₃ sivý / pigment/
	Index toku taveniny	13,0 - 23,0g/ 10min./ 190°C/ STN EN ISO 1133
	Merná hmotnosť	0,98 - 1,05g/cm ³ ISO 1183
	Veľkosť častíc	3 - 6mm interná metóda
	Sypná hmotnosť	450 - 650kg/m ³ STN EN ISO 60

Dodacie podmienky:

REGRANULÁT PP-OST1-SIVÝ je dodávaný v big bagoch uložených na paletách o hmotnosti 1000 a viac kg resp. podľa požiadavky zákazníka. Táto baliaca jednotka obsahuje všetky potrebné informácie o výrobku t.j. názov výrobku, dátum výroby, identifikácia pracovníka a priebehu výroby, netto a brutto váhu a ďalšie údaje dohodnuté odberateľom. Na požiadanie zákazníka a po vzájomnej dohode môže výrobca upraviť spôsob balenia, ako aj doplniť niektoré údaje v označovaní výrobku. Výrobok musí byť prepravovaný v suchých a čistých dopravných prostriedkoch, skladovaný v krytých, suchých priestoroch a doporučuje sa minimálne 48 hodín skladovať v miestnosti kde bude následne spracovávaný.



TATRAFAN, s.r.o.

Štúrova 101

059 21 Svit

Slovakia

tel.: +421 52 715 2685

fax: +421 52 715 7685

mail: milan.semancik@tatrafan.com